

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DoP)

CODICE UNICO DI	CA 04/24092025				
DESIGNAZIONE :	Aggregato 0/4 mm naturale frantumato derivante da Roccia costituita da calcareniti spatiche, calcareniti lutitiche e calcilutiti (grainstone-packstone-mudstone)				
SITO PRODUTTIVO :	Centauro Srl Loc. Cervara Sellano (PG)				

CE	Tipo		Sabbia 0-4		
	Sistema di avcp:	2+			
	Anno:	2025			
	Organismo notificato RINA (0474)		Certificato N°		
			0474-CPR-2436	0474-CPR-2437	0474-CPR-2438
CENTAURO S.R.L. Vocabolo Cervara 06030 Sellano (PG)			EN 12620	EN 13043	EN 13242
REQUISITI	DESCRIZIONE	υ.м.	Aggregati per calcestruzzo	Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficili per strade, aereoporti e altre aree soggette a traffico	Aggregati per materiali noi legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in oper ingegneria civile e nella costruzione di strade
INDICE DI APPIATTIMENTO	Categoria		NPD	NPD	NPD
INDICE DI FORMA	Categoria		NPD	NPD	NPD
GRANULOMETRIA	Designazione	d/D	0/4	0/4	0/4
	Categoria	d/D	G _F 85	G _A 90	G _F 85
MASSA VOLUMICA	Valore dichiarato	kg/m³	2660	2660	2660
AFFINITA' AI LEGANTI BITUMINOSI	Valore dichiarato	%	NPD	90%	NPD
PULIZIA					
Contenuto di fini	Categoria		f ₁₀	f ₁₀	f ₁₀
Equivalente in sabbia	Categoria		SE 81	SE 81	SE 81
Blu di metilene	Categoria		MB _F 10	MB _F 10	MB _F 10
PARTICELLE FRANTUMATE	Categoria		NPD	NPD	NPD
RESISTENZA ALLA FRAMMENTAZIONE	Categoria		NPD	NPD	NPD
RESISTENZA ALLA LEVIGABILITA'	Categoria		NPD	NPD	NPD
RESITENZA ALL'ABRASIONE	Categoria		NPD	NPD	NPD
RESISTENZA ALL'USURA	Categoria		NPD	NPD	NPD
COMPOSIZIONE/CONTENUTO					
Cloruri solubili in acqua	valore dichiarato	%	< 0,01	NPD	NPD
Solfati solubili in acido	categoria		AS 0,2	NPD	AS 0,2
Zolfo totale	valore dichiarato/categoria		< 0,1%	NPD	S1
Contenuto di carbonato	valore dichiarato/categoria	%	89,6%	CC 80	89,6%
Sostanze che alterano la presa	valore dichiarato		ASSENTI	ASSENTI	ASSENTI
ASSORBIMENTO D'ACQUA	categoria		1,60%	WA 24 2	WA ₂₄ 1,6
SOSTANZE PERICOLOSE	valore dichiarato		ASSENTI	ASSENTI	ASSENTI
RESISTENZA ALLO SHOK TERMICO	valore dichiarato		NPD	NPD	NPD
DURABILITA' AL GELO DISGELO	valore dichiarato/categoria		NPD	NPD	NPD
DEGRADABILITA' AL SOLFATO DI MAGNESIO	valore dichiarato		NPD	NPD	NPD
DURABILITA' ALLA REAZIONE ALCALI-SILICE	Categoria		Categoria di reattività RA ₀	NPD	NPD
DESCRIZIONE PETROGRAFICA	Roccia costituita da calcareniti spatiche, calcareniti lutitiche e calcilutiti (grainstone-packstone-mudstone)				
	Si rilascia la presente dichiaraz	cione di prestazione	, in confortmità al regolar fabbricante Centauro		a responsabilità esclusiva de

Sellano, 24 Settembre 2025

Firma del Legale Rappresentante