

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DoP)

CODICE UNICO	DI IDENTIFICAZIONE PRODOTTO:	CA 612/24092025			
DESIGNAZIONE :	Aggregato 6,3/12,5 mm naturale frantumato derivante da Roccia costituita da calcareniti spatiche, calcareniti lutitiche e calcilutiti (grainstone-packstone-mudstone)				
SITO PRODUTTIVO :	Centauro Srl Loc. Cervara Sellano (PG)				

CE	Tipo		Graniglia 6-12			
	Sistema di avcp:	2+				
	Anno:	2025				
	Organismo notificato	RINA (0474)		Certificato N°		
	organismo noujicate	111111111111111111111111111111111111111	0474-CPR-2436	0474-CPR-2437	0474-CPR-2438	
			EN 12620	EN 13043	EN 13242	
REQUISITI	Cervara 06030 Sellano (PG) DESCRIZIONE	U.M.	Aggregati per calcestruzzo	Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficili per strade,	Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in	
				aereoporti e altre aree soggette a traffico	opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade	
INDICE DI APPIATTIMENTO	Categoria		FI ₁₅	FI ₂₀	FI ₂₀	
INDICE DI FORMA	Categoria		SI ₁₅	SI ₁₅	SI ₂₀	
GRANULOMETRIA	Designazione	d/D	6,3/12,5			
	Categoria	d/D	G _c 85/20	G,90/15	G _c 85-15	
MASSA VOLUMICA	Valore dichiarato	kg/m³		2680		
PULIZIA						
AFFINITA' AI LEGANTI BITUMINOSI	Valore dichiarato	%	NR	90,0%	NR	
Contenuto di conchiglie	Valore dichiarato		NR			
Polveri	Categoria		f _{1,5} f ₂ f ₂			
Equivalente in sabbia	Categoria		NR			
Blu di metilene	Categoria		NR			
PARTICELLE FRANTUMATE	Categoria		NPD			
RESISTENZA ALLA FRAMMENTAZIONE	Categoria		LA ₂₅			
RESISTENZA ALLA LEVIGABILITA'	Categoria		NR	PSV ₄₁	NR	
RESITENZA ALL'ABRASIONE	Categoria		NPD			
RESISTENZ ALL'USURA	Categoria		M _{DE} 15			
COMPOSIZIONE/CONTENUTO						
Cloruri solubili in acqua	valore dichiarato	mg/kg	< 0,01	NPD	NPD	
Solfati solubili in acido	categoria		AS 0,2	NPD	AS 0,2	
Zolfo totale	valore dichiarato/categoria	%	< 0,1%	NPD	\$1	
Contenuto di carbonato	valore dichiarato/categoria	%	89,6%	CC so	89,6%	
Sostanze che alterano la presa	valore dichiarato		ASSENTI	ASSENTI	ASSENTI	
ASSORBIMENTO D'ACQUA	valore dichiarato/categoria		0,80%	WA ₂₄ 1	WA ₂₄ 0,8	
SOSTANZE PERICOLOSE	valore dichiarato			ASSENTI		
RESISTENZA ALLO SHOK TERMICO	valore dichiarato		NR	V _{LA 0,8}	NR	
DURABILITA' AL GELO DISGELO	valore dichiarato/categoria		F ₁			
DEGRADABILITA' AL SOLFATO DI MAGNESIO	valore dichiarato		NPD			
DURABILITA' ALLA REAZIONE ALCALI- SILICE	Categoria		Categoria di reattività NPD RA _o			
DESCRIZIONE PETROGRAFICA	Roccia costituita da calcareniti spatiche, calcareniti lutitiche e calcilutiti (grainstone-packstone-mudstone)					
	Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione, in confortmità al regolamento UE 305/2011 sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante Centauro Srl					

Sellano, 24 Settembre 2025

Firma del Legale Rappresentante