

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DoP)

CODICE UNICO DI IDENTIFICAZIONE PRODOTTO:	CA 46/24092025
DESIGNAZIONE :	Aggregato 2/6,3 mm naturale frantumato derivante da Roccia costituita da calcareniti spatliche, calcareniti lutitiche e calcilutiti (grainstone-packstone-mudstone)
SITO PRODUTTIVO :	Centaurus Srl Loc. Cervara Sellano (PG)

	Tipo		Graniglia 4-6		
	Sistema di avcp:	2+			
	Anno:	2025			
	Organismo notificato	RINA (0474)	Certificato N°		
			0474-CPR-2436	0474-CPR-2437	0474-CPR-2438
CENTAURO S.R.L. Vocabolo Cervara 06030 Sellano (PG)			EN 12620	EN 13043	EN 13242
REQUISITI	DESCRIZIONE	U.M.	Aggregati per calcestruzzo	Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico	Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade
INDICE DI APPIATTIMENTO	Categoria		Fl ₁₅	Fl ₁₀	Fl ₂₀
INDICE DI FORMA	Categoria		Sl ₁₅	Sl ₁₅	Sl ₂₀
GRANULOMETRIA	Designazione	d/D	2/6,3		
	Categoria	d/D	G _c 85/20	G _c 90/15	G _c 85-15
MASSA VOLUMICA	Valore dichiarato	kg/m³	2670		
PULIZIA					
AFFINITA' AI LEGANTI BITUMINOSI	Valore dichiarato	%	NR	90,0%	NR
Contenuto di conchiglie	Valore dichiarato		NR		
Polveri	Categoria		f ₄	f ₂	f ₂
Equivalente in sabbia	Categoria		NR		
Blu di metilene	Categoria		NR		
PARTICELLE FRANTUMATE	Categoria		NPD		
RESISTENZA ALLA FRAMMENTAZIONE	Categoria		LA ₂₅		
RESISTENZA ALLA LEVIGABILITA'	Categoria		NR	PSV ₄₁	NR
RESISTENZA ALL'ABRASIONE	Categoria		NPD		
RESISTENZ ALL'USURA	Categoria		M _{DE15}		
COMPOSIZIONE/CONTENUTO					
Cloruri solubili in acqua	valore dichiarato	mg/kg	< 0,01	NPD	NPD
Solfati solubili in acido	categoria		AS 0,2	NPD	AS 0,2
Zolfo totale	valore dichiarato/categoria	%	< 0,1%	NPD	S1
Contenuto di carbonato	valore dichiarato/categoria	%	89,6%	CC ₈₀	89,6%
Sostanze che alterano la presa	valore dichiarato		ASSENTI	ASSENTI	ASSENTI
ASSORBIMENTO D'ACQUA	valore dichiarato/categoria		1,10%	WA ₂₄ 2	WA ₂₄ 1,1
SOSTANZE PERICOLOSE	valore dichiarato		ASSENTI		
RESISTENZA ALLO SHOK TERMICO	valore dichiarato		NR	V _{LA 0,8}	NR
DURABILITA' AL GELO DISGELO	valore dichiarato/categoria		F ₁		
DEGRADABILITA' AL SOLFATO DI MAGNESIO	valore dichiarato		NPD		
DURABILITA' ALLA REAZIONE ALCALI-SILICE	Categoria		Categoria di reattività RA ₀	NPD	
DESCRIZIONE PETROGRAFICA	Roccia costituita da calcareniti spatiche, calcareniti lutitiche e calcilutiti (grainstone-packstone-mudstone)				
Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione, in conformità al regolamento UE 305/2011 sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante Centauro Srl					

Sellano, 24 Settembre 2025

Firma del Legale Rappresentante

